


## Teknisk datablad

**Navn:**

Tono Black

**Farve:**

Sort



**Format:**

7,2 x 29,5 cm

**Rektificeret:**

Ja

**Tykkelse:**

8,0 mm

**Skridgruppe:**

R10 | A

**Type:**

Uglaseret, gennemfarvet og tørpresset

Teknisk parameter	Testmetode	Standardkrav EN 14411 BIA UGL	Tono serien
		Overflade: 190 cm <sup>2</sup> S ≤ 410 cm <sup>2</sup>	Overflade: 190 cm <sup>2</sup> S ≤ 410 cm <sup>2</sup>
Længde- og breddeafvigelse	ISO 10545-2	± 0,75%	± 0,75%
Tykkelsesafvigelse	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Vandabsorbering	ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	E ≤ 0,1%
Bøjningsmodstand	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm <sup>2</sup>	35 N/mm <sup>2</sup>
Overflade kvalitet	ISO 10545-2	Min. 95% af fliserne uden synlig fejl	Min. 95% af fliserne uden synlig fejl
Brudstyrke	ISO 10545-4	Tykkelse: ≥ 7,5 mm. – Min. 1300 N	1.500 N
Dyb slidstyrke	ISO 10545-6	Afgivelse: Max 175 mm <sup>3</sup>	150 mm <sup>3</sup>
Frostsikkerhed	ISO 10545-12	Påkrævet	Frostsikker

Kemisk modstand			
Husholdningskemikalier	ISO 10545-13	Min. UB	UA
Lavkoncentreret syrer og baser	ISO 10545-13	Fra ULA, ULB til ULC	ULA
Modstandsdygtighed mod misfarvning.	ISO 10545-14	Ikke påkrævet	Kl. 3

### Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugeslør og evt. cementrester med f.eks. Fila Deterdek eller et tilsvarende produkt.

Til daglig rengøring anbefales Alfix keramikvask eller et tilsvarende produkt. Brug aldrig "fede" rengøringsmidler som brun sæbe eller sæbespånér. Efter brug af rengøringsmidlet, skyl efter med rigeligt vand og tør af med en tør fnugfri klud.

Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt et vaskemiddel med plejeeffekt f.eks. brun sæbe eller sæbespånér, kan dette fjernes med grundrens.