


Teknisk datablad

**Navn:**

Carnaby

Farve:

Antracit

Format:

20x20 cm

Rektificeret:

Nej

Tykkelse:

7,3 mm

Skridgruppe:

R10 | A

Type:

Glazed porcelain tile

Teknisk parameter	Testmetode	Standardkrav EN 14411 Blb GL	Carnaby serien
		Overflade: $190 \text{ cm}^2 < S \leq 410 \text{ cm}^2$	Overflade: $190 \text{ cm}^2 < S \leq 410 \text{ cm}^2$
Længde- og breddeafvigelse	ISO 10545-2	$\pm 0,75\%$	$\pm 0,75\%$
Tykkelsesafvigelse	ISO 10545-2	$\pm 5\%$	$\pm 5\%$
Vandabsorbering	ISO 10545-3	$0,5\% < E \leq 3\%$	3%
Bøjningsmodstand	ISO 10545-4	Min. 30 N/mm^2	30 N/mm^2
Brudstyrke	ISO 10545-4	Tykkelse: $< 7,5 \text{ mm.} - \text{Min. } 700 \text{ N}$	900 N
Slidstyrke	ISO 10545-7	PEI 1-5	PEI 4
Frostsikkerhed	ISO 10545-12	Påkrævet	Frostsikker
Overflade kvalitet	ISO 10545-2	Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl	Min. 95% af fliserne er uden synlige fejl

Kemisk modstand			
Husholdnings-kemikalier	ISO 10545-13	Min. GB	GA
Lavkoncentreret syrer og baser	ISO 10545-13	Fra GLA, GLB til GLC	GLA
Modstandsdygtighed mod misfarvning.	ISO 10545-14	Min. kl. 3	Kl. 3

Rengøring og vedligeholdelse:

Efter nedlægning fjernes fugesløj og evt. cementrester med Fila Deterdek, og en dertil passende skuresvamp eller skuremaskine ved større områder.

Til daglig rengøring anbefaler vi Fila Cleaner og et system med mikrofibermopper. Følg altid brugsanvisningen nøje, da en for koncentreret blanding kan skade fugerne.

Det anbefales ikke at anvende rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag. Hvis der har været anvendt sæber eller andre ikke-hensigtsmæssige rengøringsmidler, kan disse fjernes med Fila PS87 grundrens.